

FT-Kortti

1335 Tetra HighTack Voimaliima

Tuote	Yksikomponenttinen, mietotuoksuinen, isosyanaattivapaa, vahva ja elastinen liima, joka soveltuu hyvin myös tiivistämiseen. Voimakas alkutarttuvuus ja suuri lopullinen lujuus. Tuotenumero 1335 valkoinen.
Olomuoto	Lähes hajuton, pastamainen, valkoinen liimamassa.
Soveltuvuus	Paneelien, puulistojen, puu- ja metallikynnysten, keramiikan, tiilen, betonien, kipsilevyn, eriste-materiaalien tai sisustuslevyjien liimaus. Autokorit, lasitukset, kattopellitykset ja komponenttiliimaus, sekä halkeamien korjaus. Tuotteella on hyvä UV-kestävyys. Elastinen, ei kutistu, hyvä alkutarttuvuus, päälle maalattava. Soveltuu seuraaville materiaaleille: lasi, emali, elaksoitu alumiini, posliini, metalli, maalatut pinnat, polyesteripaneelit, polystyreeni, PVC, PU, ruostumaton teräs, sinkitty teräs, betoni, kivi, tiili. Ei sovellu seuraaville materiaaleille PE, PP, teflon, bitumi, asfaltti. Ei sisällä pehmittimiä, isosyanaatteja, liuottimia ja silikoneja.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	+ 5 -- + 40°C	
Tiheys	1,55 g/ml	ISO 1183-1
Levitysmäärä	10-20 g/min 2,5mm/6,3bar	
Kovettumisaika	± 2-3 mm / 24 h 23°C/RH 55%	
Murtovenymä	350%	DIN 53504 S2
Kovuus	55 Shore A	DIN 53505 3 sec.
Nahoittumisaika	10 min, 23°C/55%	DBTM 16
Lämpötilankesto	- 40°C - +90°C	
Vetolujuus	2,20 N/mm ²	DIN 53504 S2
Kuljetus lämpötila	Alin - 15°C	
Säilyvyysaika	18 kk avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa.	
Sertifikaatit	M1, paras sisäilmapäästöluokka.	
Värit	Valkoinen	
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat saumanpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.	
Pakkauskoot	290 ml muovipatruuna	

Käyttöohjeet

Olosuhteet	Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Liimauslämpötilan tulee olla yli +5 ja alle +25°C.
Käsittelyohje	Tuotetta ei tarvitse sekoittaa. Massa levitetään kohtisuorina raitoina 10-20 cm välein, ei liimapisteinä. Massan voi levittää lastalla tai kostealla liimaustikulla kiinnityspintaan. Kiinnittäminen viimeistään 10 min päästä liiman levittämisestä.
Tahrojen poisto ja välineiden pesu	0284 Diablo Ksyleeni
Ympäristönsuojelu	Liima jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät patruunat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä vaaramerkintöjä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole helposti syttyvää.
Kuljetus	Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin.