

FT-Kortti

1202 Fintex Akryylimassa

Tuote	Elastinen tiivistys- ja saumaussmassa.
Olomuoto	Yksikomponenttinen valkoinen mietotuoksuinen saumaussmassa.
Soveltuvuus	Tuote soveltuu rakennuslevyjen, listojen, rakenteiden saumojen ja rakojen, sekä halkeamien saumaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu kevyeen liimaamiseen ei jännitteisille materiaaleille. Materiaalit; puu, betoni, keramiikka, tiili, lastulevy, metalli, styrox, polystyreeni ja kipsilevyt tms. Fintex akryylimassa kestää kuivuttuaan hyvin vesi- tai liuotinhenteisiä maaleja.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	+ 5°C - + 40°C.
Tiheys	1,62 g/ml
Levitysmäärä	800 g/min, 3 mm/4 bar.
Kovettumisaika	0,5 mm/24h
Murtovenymä	>500 %
Saumanmuutos	12,5 %
Kovuus	12 Shore A ISO11600
Nahoittumisaika	30 min 23°C/50% RH
Lämpötilankesto	-20°C - +80 °C
Vetolujuus	0,03 N/mm ² ISO 8339
Säilyvyysaika	12 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä paikassa.
Sertifikaatit	CE, EC1 ^{Plus}
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Valkoinen. Saatavana myös muissa väreissä erikseen tilattuna.
Pakkauskoot	0,31 ml muovipatruuna ja 550 ml foilpakkaus

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Tuote soveltuu sekä sisä- että ulkikäyttöön. Saamausta huonoissa olosuhteissa tulee välttää. Sauma ei kestä vesialtistusta.
Käsittelyohje	Mikäli massa on kylmä anna sen lämmetä riittävästi, hyvä lämpötila on noin + 15°C- 20°C. Leikkaa varoen patruunan kärki auki ja aseta suutin paikalleen ja muotoile sen kärki sopivaksi sauman kokoon nähden. Käytä patruunalle tai sukalle sopivaa puristinta, riippuen massan pakkauksesta. Massan suhde saumaan on 1:1, eli mikäli sauman leveys on 10 mm on massaa laitettava saumaan 10 mm syvyydeltä. Mikäli sauma on leveämpi kuin 10 mm lasketaan määrä seuraavasti: saumanleveys / 3 + 6 mm. Minimi määrä leveys/syvyys saumalle on 5 mm. Sauman annetaan kuivua ennen maalausta ainakin 24 h. Käytä pohjamaalaukseen vain hyvälaatuista maalia halkeilun estämiseksi saumapinnalla. Valmis sauma voidaan maalata sekä vesi- että liuotinhenteisillä maaleilla.
Pohjustus	Yleensä saamaa ei tarvitse pohjustaa, mutta erittäin huokoisille materiaaleille (kipsi, kalkkikivi jne.) suositellaan pohjustusta esim. sopivalla primeriliuksella tai maalilla.
Ympäristönsuojelu	Pastamainen massajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjat kuivat massapatruunat tai -sukat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

FT-Kortti

Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Huomioitavaa	FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
Tulenarkuus	Ei palava
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.