

FT-Kortti

725 LVC 25 Rock Sisämaali puolihimmeä

Tuote	Puolihimmeä, vesiohenteinen, homesuojattu akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen.
Soveltuvuus	Kovaa kulutusta ja kosteutta kestävä sisäseinien pesunkestävä pintamaali. . Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille, puu-, lastu- vaneri-, kipsilevyille, lasikuitu- ja maalaustapeteille sekä aiemmin maalatuille sisäkatoille ja sisäseinille, jotka joutuvat kovalle kulutukselle.
Ominaisuudet	<p>725 LVC 25 Rock-maalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kovaa kulutusta kestävä • homesuojattu • A- ja C-pohja sävytettävissä yleisillä sävytysjärjestelmillä • pesun- ja kosteudenkestävä • sisätilojen puolihimmeä pintamaali • M1-tuote • valmistettu Suomessa



Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.52 p-%								
Tiheys	1,30 g/ml								
Kiiltoryhmä	RT4, puolihimmeä.								
Mt-ryhmä	MT314								
Kulutuksen kesto	Erittäin hyvä, SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.								
Sävytys	Sävytettävä, A- ja C-pohjat.								
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.								
Riittoisuus	<table> <tr> <td>Aiemmin maalatut pinnat</td> <td>8-12 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Puu- ja rakennuslevypinnat</td> <td>6-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Lasikuitu-, maalaustapettipinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> </table>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l								
Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l								
Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l								
Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l								
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.								
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.								
Ohenne	Vesi								
Työvälineiden pesu	Vesi								
Pakkauskoot	A-pohja 0.9, 2.7, 9 ja 18L, C-pohja 0.9, 2.7 ja 9L.								
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä.								
EU VOC raja-arvo	cat. A/a 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max. 30 g/l								

Käyttöohjeet

FT-Kortti

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
Käsittelyohje	<p>Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.</p> <p>FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.</p>
Ympäristönsuojelu	Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei palava.