

FT-Kortti

726 LVC 3 Katto- ja pohjamaali himmeä

| | |
|---------------------|---|
| Tuote | Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali. |
| Soveltuvuus | Sisäpintojen pohja- ja pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille, puu-, lastu- vaneri-, kipsilevyille, lasikuitu- ja maalaustapeteille sekä aiemmin maalatuille sisäkatoille ja sisäseinille. |
| Ominaisuudet | <p>LVC 3 –maalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvä peittokyky • liuotinvapaa maali • ei kellastu vanhetessaan • soveltuu sisäkattojen pintamaaliksi • paras sisäilma päästöluokitus M1 • A-pohja sävytettävissä, ei sävytarkka • M1-tuote • valmistettu Suomessa |



Tekniset tiedot

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Kuiva-ainepitoisuus | n.52% | | | | | | | | |
| Tiheys | 1,40 g/ml | | | | | | | | |
| Kiiltoryhmä | RT6, täyshimmeä. | | | | | | | | |
| Mt-ryhmä | 2012 MT211,311 ja 2001 MT 30. | | | | | | | | |
| Kulutuksen kesto | Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3455. | | | | | | | | |
| Sävytys | Yleisten sisämaali värikarttojen mukaan. A-pohja on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin, ei sävytarkka. | | | | | | | | |
| Varastointi | 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C. | | | | | | | | |
| Riittoisuus | <table> <tr> <td>Aiemmin maalatut pinnat</td> <td>8-12 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Puu- ja rakennuslevypinnat</td> <td>6-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Lasikuitu-, maalaustapettipinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> </table> | Aiemmin maalatut pinnat | 8-12 m ² /l | Puu- ja rakennuslevypinnat | 6-10 m ² /l | Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat | 5-7 m ² /l | Lasikuitu-, maalaustapettipinnat | 5-7 m ² /l |
| Aiemmin maalatut pinnat | 8-12 m ² /l | | | | | | | | |
| Puu- ja rakennuslevypinnat | 6-10 m ² /l | | | | | | | | |
| Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat | 5-7 m ² /l | | | | | | | | |
| Lasikuitu-, maalaustapettipinnat | 5-7 m ² /l | | | | | | | | |
| Kuivumisaika | Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 1-2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta. | | | | | | | | |
| Työvälineet | Ruisku, tela tai sivellin. | | | | | | | | |
| Ohenne | Vesi | | | | | | | | |
| Työvälineiden pesu | Vesi | | | | | | | | |
| Pakkaukset | A-pohja 2.7L, 9 ja 18L peltiastia. | | | | | | | | |
| Kuljetus | Ei VAK-luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä. | | | | | | | | |
| EU VOC raja-arvo | cat.A/a 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30 g/l | | | | | | | | |

FT-Kortti

Käyttöohjeet

- Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
- Käsittelyohje** Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimeillä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.
- Vastuulauseke** FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja sertifikaatin mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
- Ympäristönsuojelu** Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
- Tulenarkuus** Ei palava.