

## FT-Kortti

## 730 LVC 7 Sisämaali himmeä

<b>Tuote</b>	Himmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali, C-pohja nesteenä maitomainen.
<b>Soveltuvuus</b>	Sisäpintojen pohja- ja pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille, puu-, lastu- vaneri-, kipsilevyille, lasikuitu- ja maalaustapeteille sekä aiemmin maalatuille sisäkatoille ja sisäseinille.

**Ominaisuudet**      **730 LVC 7 -maalin ominaisuudet:**

- hyvä peittokyky
- liuotinvapaa maali
- A ja C-pohjat, sävytettävissä yleisillä sävytysjärjestelmillä
- hyvä märkähankauskesto
- sisätilojen himmeä pintamaali
- valmistettu Suomessa
- M1 tuote

**Tekniset tiedot**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.51%	
<b>Tiheys</b>	1,30 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT5, himmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	MT314	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Hyvä, kestää yli 5000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka II, ISO11998.	
<b>Sävytys</b>	Sävytettävä, A- ja C-pohja.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	A-pohja 0,9, 2,7, 9 ja 18L, C-pohja 0,9, 2,7 ja 9L peltiastia.	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/a 30 g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30 g/l	

## FT-Kortti

### Käyttöohjeet

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

**Käsittelyohje** Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

**Ympäristönsuojelu** Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

**Tulenarkuus** Ei palava.