

FT-Kortti

# 720 LVC 20 Remonttimaali

<b>Tuote</b>	Puolihimmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen.
<b>Soveltuvuus</b>	Sisäseinien pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vaneri-, mineraali, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>LVC 20 maalin ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hyvä peittokyky</li> <li>• liuotinvapaa maali</li> <li>• sävytettävissä yleisillä sävytysjärjestelmillä</li> <li>• pesunkestävä</li> <li>• sisätilojen puolihimmeä pintamaali</li> <li>• valmistettu Suomessa</li> <li>• M1 tuote</li> </ul>



## Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.49 p-%	
<b>Tiheys</b>	1,30 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT4, puolihimmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	MT314	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Erittäin hyvä, SFS-EN 13300 Luokka I.	
<b>Sävytys</b>	Sävytettävä A- ja C-pohjat.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	A-pohjat 2,7, 9 ja 18L, C-pohjat 2,7 ja 9L.	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/a 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

## Käyttöohjeet

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13  
FI-36220 Kangasala  
+358 20 785 1210

Sivu 1 / 2

## FT-Kortti

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %

### Käsittelyohje

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

### Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

### Tulenarkuus

Ei palava.