

FT-kortti

ACRYLINE TOP 557 lakka

Tuote	Vesiohenteinen puolihimmeä kovapintainen hyvin täyttävä akrylaattipohjainen pintalakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa. M1 -luokiteltu.
Olomuoto	Vaalea samea neste, kuivuttuaan kirkas.
Soveltuvuus	Puuportaati, puulattiat, parketit, puulistat ja –ovet sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Julkiset tilat ja salit. Käytetään myös teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan ja varmistaa

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 paino-%
Tiheys	n. 1,0 kg/l
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä
Kitka	Täyttää DIN 18032-2 normin.
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyyttä 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.
Levitysmenetelmä	Tarkoitukseen soveltuvalla lastalla, pensselillä tai ruiskuttamalla.
Riittoisuus	Sileät pinnat 8-12 m ² /l
Ohentaminen	Pintalakkkaus max 5 %. Pohjalakkkaus 10-20 %.
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



	23 °C	40 °C
Hiontakuiva	30 min	10–20 min
Pinkkauskuiva	1–2 h	40–60 min

Kemikaalikestävyyttä	DIN 68861 Part 1/B:	Ammoniaki 10% 2 min	Etanoli 50% 1 h	Muste 16 h
Ohenne	Vesi	Sitruunahappo 5% 1 h	Oliiviöljy 16 h	Vesi 16 h
Välineiden pesu	Vesi			
Värisävyt	Sävytettävä			
Pakkauskoost	3 L ja 15 L pyöreät muoviasiat, 1000 L kontti.			

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin välttämättä vaahoutumista. Ohennetaan tarvittaessa vedellä, max.5 %. Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpesien kanssa.
Pohjustus	Pohjalakkaukseen tuotetta voidaan ohentaa 10 – 20 %.
Ympäristönsuojelu	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjä kuivat lakkasiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Tulenarkuus	Ei palava
EU VOC raja-arvo	(cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.