

6200 Pyynikki Kalkkimaali

Tuote	Sammutettua kalkkia sisältävä perinteinen luonnonvalkoinen hygieeninen kalkkimaali.
Soveltuvuus	Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. uunit, takat, saunanuunit, palomuurit, karjasuojat, kellaritilat, tiili- ja betonipinnat ja myös ulkona kalkki- ja kalkkisementtirappauspinnat, joissa sementin osuus on vähäinen ja aiemmin kalkilla käsitellyt pinnat. Soveltuu myös puupintojen valkaisukäsittelyyn sisätiloissa.

Ominaisuudet

- perinteinen kalkkimaali
- vesiohenteinen ja hygieeninen
- himmeän kaunis pinta ja hyvä homeen estokyky
- tarttuu hyvin puuhun ja huokoisille pinnoille
- ulko- ja sisäkäyttöön, hyvä säänkesto

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 18 %
Tiheys	n.1,20 g/ml
Varastointi	24 kk alkuperäispakkauksessa. Säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote ei ole palava.
Riittoisuus	3-5 m ² /l.
Lämmönkesto	-50 -- +80°C
Kuivumisaika	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.1-2 h kuluttua. Kosketuskuiva n. 3-5 h, päälle maalattavissa n. 12 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin.
Työvälineet	Kalkkihakkuri tai harja.
Kiiltoryhmä	Täyshimmeä RT 6.
Maalaustuoteryhmä	411 Kalkkimaalit RL 11...13.
Ohentaminen	Pohjamaalaus 20% vedellä. Pintamaalaus ohentamattomalla maalilla.
Ohenne	Vesi
Työvälineiden pesu	Vesi
Pakkauskoot	9L
VOC-pitoisuus	Enimmäispitoisuus 0g/L (20°C).

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet Maalausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80%. Puun kosteuden tulee olla alle 20%, sekä lämpötilan koko kuivumisen ajan yli +5°C.

Käsittelyohjeet Maalattava pinta on puhdistettava liasta ja irtoavista aineosista ennen maalaamista. Pyynikin Kalkkimaali on sekoitettava hyvin ennen maalauksen aloittamista ja myös maalauksen aikana, ettei maalin kiintoaines laskeudu astian pohjalle. Pohjamaalaukseen Pyynikin Kalkkimaali ohennetaan tarvittaessa vedellä, pintamaalaus ohentamattomalla kalkkimaalilla. Yhdestä kolmeen käsittelykertaa riittää.

Kalkkitahna pyrkii painumaan astian pohjalle muodostaen joskus vaikeasti irrotettavan kerroksen. Sekoita kalkkitahnaa puutikulla tai vastaavalla niin, että saat tahnan irti kokonaan pohjasta. Sekoita maalia hiljalleen niin, että tahna sekoittuu veteen. Ohenna maalia tarpeen mukaan.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme

vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintex-Tetrakem Oy:n korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

- Ympäristönsuojelu** Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan ongelmajätetepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.
- Käyttöturvallisuus** Käytettävä silmäsuojaimia, suojakäsineitä, -vaatetusta. Sisältää kalsiumhydroksidia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi vedellä 15 minuutin ajan ja on mentävä lääkäriin. Mikäli ainetta on nielty on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Maali on säilytettävä suljettuna ja lasten ulottumattomissa.



- Tulenarkuus** Ei palava.
- Kuljetus** Ei saa jäätyä.