

FT-Kortti

707 LVC 7 ROCK Pesunkestävä Seinämaali

Tuote	Himmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali. Sisältää homesuoja-ainetta, joka suojaa maalipintaa.
Soveltuvuus	Sisäpintojen pohja- ja pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille, puu-, lastu- vaneri-, kipsilevyille, lasikuitu- ja maalaustapeteille sekä aiemmin maalatuille sisäkatoille ja sisäseinille. Soveltuu tiloihin, joissa vaaditaan suurempaa pesun ja kulutuksen kestävyyttä.

Ominaisuudet 707 LVC 7 ROCK-maalin ominaisuudet:

- hyvä peittokyky
- liuotinvapaa maali
- A ja C-pohjat, sävytettävissä yleisillä sävytysjärjestelmillä
- hyvä märkähankauskesto
- sisätilojen himmeä pintamaali
- valmistettu Suomessa
- M1 tuote



Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.51%								
Tiheys	1,30 g/ml								
Kiiltoryhmä	RT5, himmeä.								
Mt-ryhmä	MT314, 315 RL 04 ja RL 05								
Kulutuksen kesto	Hyvä, kestää yli 5000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka II, ISO11998.								
Sävytys	Sävytettävä, A- ja C-pohja.								
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.								
Riittoisuus	<table> <tr> <td>Aiemmin maalatut pinnat</td> <td>8-12 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Puu- ja rakennuslevypinnat</td> <td>6-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Lasikuitu-, maalaustapettipinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> </table>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l								
Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l								
Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l								
Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l								
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.								
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.								
Ohenne	Vesi								
Työvälineiden pesu	Vesi								
Pakkauskoot	9 ja 18L peltiastia.								
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä.								
EU VOC raja-arvo	cat.A/a 30 g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30 g/l								

FT-Kortti

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

Käsittelyohje Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus Ei palava.