

FT-Kortti

## 5002 Fintex 2 Pohjamaali

<b>Tuote</b>	Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali.
<b>Soveltuvuus</b>	Sisäkattojen pohja- ja pintamaali, sekä seinäpintojen pohjamaali sisällä. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>5002 Fintex 2 Pohjamaalin ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hyvä peittokyky.</li> <li>• liuotinvapaa maali.</li> <li>• ei kellastu vanhetessaan.</li> <li>• soveltuu sisäkattojen pintamaaliksi</li> <li>• paras sisäilma päästöluokitus M1</li> <li>• voidaan sävyttää</li> <li>• valmistettu Suomessa.</li> </ul>

### Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.52%	
<b>Tiheys</b>	1,40 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT6, täyshimmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	MT211,311	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3455.	
<b>Sävytys</b>	Yleisten sisämaali värikarttojen mukaan. A-pohja perusmaali on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	2,7L, 9L ja 18L	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

### Käyttöohjeet

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5 C, mutta alle + 25 C, ilman kosteus alle 80 %.

**Käsittelyohje** Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään 5059 Fintex Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

**FT-Kortti**

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaukset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.

**Ympäristönsuojelu**

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**Käyttöturvallisuus**

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

**Tulenarkuus**

Ei palava.