

FT



SUVI PUOLIHIMMEÄ TALOMAALI, 640
SUVI LUX PUOLIKIILTÄVÄ TALOMAALI
5210

FINTEX®



SUVI PUOLIHIMMEÄ TALOMAALI SUVI LUX PUOLIKIILTÄVÄ TALOMAALI

Suvi ja Suvi Lux monitehotäysakrylaattitalomaalit

Käyttöohjeet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat ruosteesto-maalilla. Poista oksakohdista pihka ja eristä oksalakalla tai ylimääräisellä maalikerroksella. Anna kuivua ennen päällemaalausta. Käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan tulee olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja, äläkä maalaa mikäli on olemassa sateen uhka muutaman tunnin sisällä. Levitys pensselillä, telalla tai maaliruiskulla. Maalaus suoritetaan 1-2 kertaan. Pohjamaalauksessa maalia voidaan ohentaa vedellä max.10 %. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja tarkista mahdollinen sävytys ennen maalausta. Työvälineet pestään vedellä.

Soveltuvuus:

- Maalaamattomat, maalatut ja puunsuoja-aineella tai pohjamaalilla käsitellyt pinnat
- Vanhat puupinnat
- Sahalaudat
- Höylätty puupinnat
- Hirsipinnat
- Sokkelit

Ominaisuudet:

- Erittäin hyvä tartunta
- Hyvät maalausominaisuudet
- Sisältää home- ja sienikasvuston estävää ainetta.
- Säilyttää ja suojaa puuta/pintaa pitkään kosteudelta ja lialta sekä UV-säteilyltä
- Suojeltava jäätymiseltä
- Hyvä peittokyky
- A- ja C-pohja

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila yli + 5°C

Pakkauskoot: 0,9l, 2,7l, 9l, Suvi 18l

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu

Sävytys: NCS-, RAL-, NOVA- ja Monicolorsävyt

Käyttöturvallisuus:

Ruiskutuksessa käytettävä hengityssuojaimia. Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.



Tekniset tiedot:

	Suvi	Suvi Lux	Riittoisuus:
Kuiva-ainepitoisuus	47 p-%	47 p-%	Pohjamaalaus 5-6 m ² /l
Tiheys	n. 1,2 kg/l	n. 1,2 kg/l	Pintamaalaus 6-10 m ² /l
Kiiltoryhmä	puolihihmeä	puolikiiltävä	
Maalauksiryhmä	461	461	
Ohenne	vesi	vesi	Kuivumisaika:
Välineiden pesu	vesi	vesi	Pölykuiva 2 h kuluttua
Tulenarkuus	ei palava	ei palava	Kosketuskuiva 3 h kuluttua
			Päällemaalattavissa 24 h kuluttua
EU VOC raja-arvo:	cat. A/d 130g/l (2010)		
	Käyttövalmiin tuotteen VOC max. 130g/l		

FINTEX • TETRAKEM

Mäkirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210

www.fintex.fi

E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX • TETRAKEM OY