

FT-Kortti

1136 Super Wellu Verhoiluliima

Tuote Punertava tai kirkas ruiskuliima pehmusteiden ja verhoilumateriaalien liimaukseen huonekaluteollisuudessa ja muussa verhoilukäytössä. Liima on täysin tolueeni vapaa ja **M1**-luokiteltu.

Soveltuvuus Tuote soveltuu vaahtomuovin, verhoilukankaiden, nahan ja keidonahan, tekstiilikankaiden ruiskuliimaamiseen.

Ominaisuudet

1136 Super Wellu Verhoiluliiman ominaisuudet:

- yksikomponenttinen ruiskuliima
- **M1**-luokitus
- punainen 1136 tai väritön vaihtoehto 1136v
- pitkä liiman tarttuvuus aika, varsinkin kaksi puoleisessa liimauksessa
- lyhyt kuivumisaika ja joustava liimasauma
- hyvä liimasumu ruiskutettaessa, ei rihmoita
- valmistettu Suomessa



Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.30%
Tiheys	0,80g/ml
Varastointi	12 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C. Tuote on helposti syttyvää.
Riittoisuus	4-7 m ² /l
Avoinaika	0-5 min yksipuoleinen liimaus, 0-120 min kaksipuoleinen liimaus. Liimasauma on heti pitävä, mutta saavuttaa lopullisen lujuuden kahden vuorokauden kuluessa.
Lämpötilankesto	+ 60°C
Suutinkoko	1,2 – 2,0 mm
Syöttöpaine	0,5 – 1 bar
Hajotuspaine	3,0 – 4,0 bar (ohjeellinen, tarkista ruiskutoimittajalta)
Lämmönkesto	-50 - +70°C
Työvälineet	Ruisku.
Ohenne	1040 Neofix Ohennus
Työvälineiden pesu	1040 Neofix Ohennus
Pakkauskoot	10L, 20L, 200L ja 1000L kontti

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

Käsittelyohje Liima levitetään ruiskulla vähintään 30 cm etäisyydeltä pizarasumuna. Riippuen liimattavien kappaleiden jännitteisyydestä, liimaa levitetään molempiin tai vain toiseen pintaan. Raskaissa ja jännitteisissä kappaleissa suositellaan kaksipuoleista liimausta. Liimasumun hienosäätö tehdään käyttäen kapeaa liiman levitystä, jolloin rihmomista ei esiinny. Liimamäärä on oikea, kun liima leviää tasaisesti pieninä pisaroina. Säädä tarvittaessa viskositeettia 1040 ohenteella. Asetonia ei saa käyttää ohentamiseen, sillä liima alkaa rihmomaan ruiskuttaessa. Sekoita liimaa ennen käyttöä.

FT-Kortti

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testatulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain liiman laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjerta tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen liima toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat liima-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut liima on kaatopaikkajätettä.
Käyttöturvallisuus	Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Helposti syttyvä.
Kuljetus	Palavan nesteen luokka.