

FT-kortti

1163 Tetrakryl Kontaktiliima

Tuote	Vesiohenteinen, erikoiskontaktiliima teollisuuteen.
Olomuoto	Hieman beige, tiksotrooppinen liima.
Käyttökohteet	Nahka, keinonahka, kangas, puu, vanerit, kartonki, paperi. Erilaiset metallit, muovit ja synteettiset kumit, sekä luonnonkumi. Kenkäteollisuus, autokori- ja veneteollisuus, rakentaminen ja muu teollinen liimaus vaativiin olosuhteisiin.

1163 Tetrakryl Kontaktiliiman ominaisuudet:

- Yksikomponenttinen kontaktiliima
- Hyvä lämmönkestävyys >70 °C
- Vesiohenteinen
- Voidaan ruiskuttaa
- Valmistettu ja kehitetty Suomessa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	+ 10°C -- + 40°C
Tiheys	1,08 g/ml
Nahoittumisaika	15-40 min riippuen olosuhteista. Lämpötila + 23°C, RH-kosteus 55%
Menekki	n. 4 m ² /l
Avoin aika	15-60 minuuttia. Lämpötila + 23°C, RH-kosteus 55%
Lämpötilankesto	- 40°C - +70°C kuivalla liimasaumalla
Käyttölämpötila	+ 5°C- +25 °C
Varastointiaika	24 kk valmistus päivästä, varastointilämpötila +5°C - + 25°C.
Ohenne	Vesi
Väri	Vaalea beige
Työvälineet	Sivellin, tela tai ruisku
Pakkauskoot	Muoviastiat 1 ja 10 L

Käyttöohjeet

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaita liasta ja pölystä ja tarvittaessa pintoja voidaan karhentaa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros liimattavien pintojen molemmille puolille. Sopivia työkaluja liiman levitykseen ovat pensseli, tela tai ruisku. Ruiskulla levitettäessä liimaa voidaan ohentaa 2-5 % puhtaalla vedellä. Anna liiman kuivua noin 15-40 min riippuen olosuhteista. Paina liimattavat pinnat tiukasti yhteen niin, ettei pintojen väliin jää ilmakuplia. Voimakkaasti imevät materiaalit voidaan esikäsitellä ohennetulla liimalla ja pintojen annetaan kuivua ennen varsinaista liimausta. Ylikuivuneet liimapinnat voidaan aktivoida lämmöllä. Jos liimapinnat aktivoidaan lämmöllä, paina aktivoidut pinnat yhteen lämpiminä. Aktivointi voidaan tehdä vielä viikonkin päästä liiman levityksestä, mikäli liimapinnat ovat puhtaita. Liimasauma on lähes heti pitävä, mutta saavuttaa lopullisen lujuuden noin kahden vuorokauden kuluessa. Liimasauma on pakkasen kestävä heti kuivuttuaan.

Puhdistaminen	Vesi
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua
Ympäristö	Nestemäinen liima on toimitettava ongelmajätepiisteelle. Tuotetta ei saa päästää vesistöön tai maaperään. Kuivunut liimajäte ja tyhjät purkit voidaan toimittaa jäteasemalle.
Turvallisuus	Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote Fintexin nettisivuilta tuotteen kohdalta.
Paloluokka	Ei syttyvä.

FINTEX · TETRAKEM

Mäkirinteentie 13
FI-36220 Kangasala
+358 20 785 1210

www.fintex.fi

18.9.2025

FT-kortti

Kuljetus

Lämmin kuljetus.

FINTEX • TETRAKEM

Mäkirinteentie 13
FI-36220 Kangasala
+358 20 785 1210

www.fintex.fi

18.9.2025