

FT-Karte

1061 Neofix TiXo Kontaktkleber

Produkt	Lösemittelbasiert, toluolfrei, nahezu n- Hexanfreier Spezial-Kontaktklebstoff für die Industrie.
Erscheinungsbild	Trübe Viskose, die leicht gelb wird, Trixotropisch
Anwendungen	Leder, Kunstleder, Stoff, Holz, Sperrholz, Pappe, Papier. Andere Metalle, Kunststoffe und synthetische Kunststoffe, Kautschuke sowie Naturkautschuk. Geeignet für flexible Zellkautschukisolierungen (Armaflex, Rubaflex usw.), wenn die Temperatur max. 100 C steigt. Schuhindustrie, Polstereien, Karosserie- und die Bootsindustrie, Bau und andere Industrie Kleben für anspruchsvolle Bedingungen. HINWEIS: Nicht geeignet für stark erweichtes PVC oder Polyolefinkunststoffe. Die Brandsicherheit des Klebers wurde in der Fahrzeugindustrie getestet mit dem Flammenausbreitungstest der Norm ISO 5658-2:2006.
Produktversionen	1061 Neofix TiXo Kontaktkleber, gelartige Version 1065R Neofix Sprühkleber 1069 Neofix, einseitiges Kleben 1069E Neofix Antistatischer Kleber
Eigenschaften	• einkomponenten-Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren, thixotrop • gute Hitzebeständigkeit >75°C (80- 90OC mit Härter) • völlig toluolfreier Kleber und n-Hexangehalt weniger als 3 % • Produktversionen 1061, 1065 und 1065R erfüllen das Fahrzeugmaterial gemäß Verordnung R118 Brandschutzanforderung • Hergestellt und entwickelt in Finnland

Technische Daten

Dichte	0,83 g/ml
Trockenmasse	ca. 25 %
Applikation	100 - 250 g/m2
Sprühen 1061	Nicht für die Sprühanwendung geeignet.
Öffnungszeiten	5-40Minuten, abhängig von Kleberqualität und Bedingungen.
Temperatur- beständigkeit	-40°C - +75°C . mit Trockenklebefuge.
Betriebstemperatur	+ 10°C - + 40°C
Lagerung	Ungeöffneter Behälter 24 kk ab Herstellungsdatum, Lagertemperatur +5°C - + 25°C.
Verdünner	Kann nicht verdünnt werden.
Farbe	Grundkleber gelblich.
Arbeitsgeräte	Pinsel
Packungsgrößen	0,33L, 1L und ein 3L runder Metallbehälter.

FT-Karte

1061 Neofix TiXo Kontaktkleber

Anleitungen

Bedingungen	Die zu verklebenden Flächen müssen frei von Schmutz und Staub sein von Öl befreit und bei Bedarf können die Oberflächen aufgeraut werden. Verbreiten Kleber dünn und eine gleichmäßige Schicht auf beiden Seiten der zu verklebenden Flächen. Geeignete Werkzeuge zum Kleben Zum Auftragen steht ein Pinsel zur Verfügung. Ein Lassen Sie den Kleber etwa 15- 40 Minuten trocknen abhängig von den Umständen. Die zu verklebenden Flächen fest und zusammenpressen, sodass keine zwischen den Flächen keine Luftblasen entstehen. Stark saugende Materialien können mit dem verdünnten Kleber vorbehandelt werden und die Flächen noch vor der endgültigen Verkleben trocknen lassen. Die übertrockneten Klebeflächen können mit Wärme oder mit 1040 verdünner aktiviert werden. Wenn die Flächen mit Wärme aktiviert werden, sollen die Flächen im warmen Zustand zusammengepresst werden. Die Aktivierung kann noch nach einer Woche nach Auftragen des Klebers durchgeführt werden, wenn die Flächen sauber sind. Die Klebefuge ist sofort haltbar, aber erreicht ihre endgültige Festigkeit etwa innerhalb von 24 Stunden. Die Fuge ist sofort nach dem Trocknen frostbeständig.
Reinigung	1040 Neofix Verdünner oder 0276 Aceton.
Wachwerkzeuge	1040 Neofix Verdünner oder 0276 Aceton.
Umwelt	Der flüssige Kleber ist als Sonderabfall zu entsorgen. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, Gewässer oder in den Boden gelangen. Trockener Kleber und die leeren Dosen gehören in die Mülldeponie.
Warnungen	Siehe separates Sicherheitsdatenblatt.
Sicherheit	Der Kleber ist leicht entflammbar und stark reizend für Augen und Haut. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Für das Produkt liegt ein Sicherheitsdatenblatt vor.
Entflammbarkeit	Leicht entflammbare Flüssigkeit und Dampf
Transport	ADR-Transportklasse UN 1133 (Klebstoffe mit brennbarer Flüssigkeit), Transportgefahrenklasse 3.

FINTEX · TETRAKEM

Mäkirinteentie 13
FI-36220 Kangasala
+358 20 785 1210

28.3.2022