

FT-Karte

1065 Neofix Kontaktkleber

1065 R Neofix Kontaktkleber, Spray

Produkt	Lösemittelbasierter, toluolfreier, nahezu n-Hexanfreier Spezialkontaktkleber für die Industrie.
Erscheinungsbild	Trüber, viskoser Kleber, der sich leicht gelblich verfärbt. Auch in roter Version erhältlich.
Anwendungen	Leder, Kunstleder, Stoff, Holz, Sperrholz, Pappe, Papier. Verschiedene Metalle, Kunststoffe und Kunststoffe Kautschuke sowie Naturkautschuk. Geeignet für flexible Zellkautschukisolierungen (Armaflex, Rubaflex usw.), wenn Klebetemperatur max. 100°C. Schuhindustrie, Polsterei, Karosserie- und Bootsindustrie, Baugewerbe und andere industrielle Verklebungen für anspruchsvolle Bedingungen. HINWEIS: Nicht geeignet für stark weichmacherhaltiges PVC oder zum Verkleben von Polyolefin-Kunststoffen. Die Brandsicherheit des Klebers wurde gemäß den Anforderungen der Fahrzeugindustrie geprüft mit dem Flammenausbreitungstest gemäß der Norm ISO 5658-2:2006.
Produktversionen	1061 Neofix TiXo Kontaktkleber, gelartige Version 1065R Neofix Sprühkleber 1069 Neofix, einseitiges Kleben 1069E Neofix Antistatischer Kleber
Eigenschaften	• einkomponenten-Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren • gute Hitzebeständigkeit >75 °C (80-90°C mit Härter) • völlig toluolfreier Kleber und n-Hexan-Gehalt unter 3 % • die Produktversionen 1061, 1065 und 1065R entsprechen dem Fahrzeugmaterial gemäß Vorschrift R118 Brandschutzanforderung • Hergestellt und entwickelt in Finnland

Technische Daten

Dichte	0,83 g/ml
Trockenmasse	ca. 25 %
Applikation	100 - 250 g/m ²
Sprühen 1065R	Düsengröße 1,2 -1,6 mm Dispersionsluftdruck 4-5 bar Kleberdruck 1-2 bar
Öffnungszeiten	5-40 Minuten, abhängig von der Kleberqualität und den Bedingungen.
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis +75°C, mit Trockenklebenaht. Über +80 °C mit Härter. Bei Verwendung des Härters 1600 AD beträgt die Hitzebeständigkeit des Klebers im trockenen Zustand 3-10 %, mit Klebefuge ca. 80-90°C.
Betriebstemperatur	+ 10°C - + 40°C
Lagerung	Ungeöffneter Behälter 24 kk ab Herstellungsdatum, Lagertemperatur +5°C - + 25°C.
Verdünner	1040 Neofix-Verdünnung. Aceton darf nicht zum Verdünnen des Klebers verwendet werden.
Farbe	Grundkleber gelblich. Auch in Rot als separate Bestellung erhältlich.
Werkzeuge	Pinsel, Rolle oder Sprühgerät.
Packungsgrößen	1065 und 1065R Metallbehälter 0,3L, 1L, 3L, 10L, 20L, 200L und 1000L, sowie eine 50 ml Tube. 1061 – 0,33L- und 1L-Metallbehälter.

FT-Karte

1065 Neofix Kontaktkleber

1065 R Neofix Kontaktkleber, Spray

Anleitungen

Bedingungen

Die zu verklebenden Flächen müssen frei von Schmutz und Staub sein. Bei Bedarf können die Flächen aufgeraut werden. Eine dünne und gleichmäßige Schicht des Klebers auf beide Seiten der zu verklebenden Flächen auftragen. Zum Auftragen eignen sich Pinsel, Rolle oder Sprühgerät. Beim Auftragen mit einer Spritze kann der Kleber mit 1040 Neofix-Verdünnung auf etwa 5–20 % verdünnt werden. Den Kleber je nach Bedingungen etwa 15–40 Minuten trocknen lassen. Die Flächen fest aneinanderpressen, sodass keine Luftblasen zwischen den Flächen verbleiben. Stark saugende Materialien können mit verdünntem Kleber vorbehandelt werden; die Flächen sollten vor dem eigentlichen Kleben gut trocknen. Die gut getrockneten Klebeflächen können mit Hitze oder mit 1040 Neofix-Verdünnung wieder aktiviert werden. Werden die Klebeflächen durch Hitze aktiviert, sind die aktivierten Oberflächen im warmen Zustand zusammenzufügen. Die Aktivierung kann sogar bis zu einer Woche nach dem Auftragen des Klebers erfolgen, wenn die Klebeflächen sauber sind. Die Klebefuge ist sofort klebrig, erreicht jedoch ihre Endfestigkeit innerhalb von etwa zwei Tagen. Nach dem Trocknen ist die Klebefuge sofort frostbeständig.

Reinigung

1040 Neofix Verdünner oder 0276 Aceton.

Wachwerkzeuge

1040 Neofix Verdünner oder 0276 Aceton.

Umwelt

Flüssigkleber muss an einer Sondermülldeponie entsorgt werden. Das Produkt darf weder in Gewässer noch in den Boden gelangen. Getrocknete Kleberreste und leere Dosen können bei der Abfallstation abgegeben werden.

Warnungen

Siehe separates Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit

Der Kleber ist leicht entflammbar und stark reizend für Augen und Haut. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Für das Produkt liegt ein Sicherheitsdatenblatt vor.

Entzündlichkeit

Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf.

Transport

ADR-Transportklasse UN 1133 (Klebstoffe mit brennbarer Flüssigkeit), Transportgefahrenklasse 3.

FINTEX · TETRAKEM

Mäkirinteentie 13
FI-36220 Kangasala
+358 20 785 1210

28.3.2022