

FT-Karte

1136 Super-Wellu Polsterkleber

Produkt	Rötlicher Sprühkleber zum Verkleben von Polstern und Verkleidungsmaterialien in der Möbelindustrie und in anderen Klebearbeiten. Der Kleber ist völlig toluolfrei und nahezu N-Hexan-frei.
Anwendbarkeit	Das Produkt ist zum Sprühkleben geeignet für Schaumstoffe, Polsterstoffe, Leder, Kunstleder, Textilstoffe.
Eigenschaften	• Einkomponenten-Sprühkleber. • Toluolfrei. • Rötliche Kennungsfarbe, auch ohne Kennungsfarbe erhältlich. • Lange Klebezeit, insbesondere bei 2-seitiger Verklebung. • Kurze Trocknungszeit und flexible Klebefuge. • Sehr gute Haftung bei ein- oder beidseitiger Verklebung. • Guter Klebenebel beim Aufsprühen, keine Streifen. • Hergestellt in Finnland.

Technische Daten

Trockenmasse	ca. 30 %
Dichte	0,80 g/ml
Lagerung	12 Monate in Originalverpackung, trocken und kühl, Temperatur +5...+25°C. Das Produkt ist leicht brennbar.
Ergiebigkeit	4-7 m ² /l
Offene Zeit	0-5 Min. bei einseitiger Verklebung, 0-120 Min. bei beidseitiger Verklebung. Die Klebefuge ist aber sofort fest, erreicht innerhalb von zwei Tagen ihre Endfestigkeit.
Temperaturbeständigkeit	+60°C
Düsengröße	1,2 – 2,0 mm
Versorgungsdruck	0,5 – 1 bar
Dispergierdruck	3,0 – 4,0 bar (Richtwert, erkundigen Sie sich beim Spraylieferanten)
Hitzbeständigkeit	-50 bis +70°C
Werkzeuge	Spritzgerät
Verdünner	1040 Neofix-Verdünner
Waschwerkzeuge	1040 Neofix-Verdünner
Verpackungsgrößen	10L, 20L, 200L und 1000L Behälter
EU-VOC-Grenzwert	Kat.A/d 130g/l (2010), gebrauchsfertiges Produkt VOC<130g/l

FT-Karte

1136 Super-Wellu Polsterkleber

Anleitungen

Betriebsbedingungen Die Temperatur muss über + 10 C, aber unter + 25 C liegen, die Luftfeuchtigkeit muss unter 80 % liegen.

Verarbeitungs-

hinweise

Der Kleber wird mit einer Spritze aus mindestens 30 cm Entfernung als Tröpfchennebel aufgetragen. Abhängig von der Spannung der zu verklebende Teile. Je nach Spannung der Teile wird der Kleber auf beide oder nur eine Oberfläche aufgetragen. Bei schweren und spannungsreichen Teilen empfiehlt sich die beidseitige Verklebung. Die Feinabstimmung des Leimnebels erfolgt durch eine schmale Leimverteilung, sodass kein Fadenziehen entsteht. Die richtige Klebermenge ist dann gegeben, wenn sich der Kleber gleichmäßig in kleinen Tropfen verteilt. Passen Sie ggf. die Viskosität mit 1040 Kerben an. Aceton darf nicht zum Verdünnen verwendet werden, da der Kleber beim Aufsprühen auszufransen beginnt. Mischen Sie den Kleber vor Gebrauch.

Die Angaben auf der FT-Karte basieren auf Laboruntersuchungen und Praxisergebnissen. Alle Testergebnisse sind hinweisend. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsbedingungen, Arbeitsweisen, Methoden haben, reagieren wir lediglich auf die Qualität des Klebers und garantieren, dass dieser den hohen Qualitätsstandards von Fintex entspricht. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung oder des Verwendungszwecks entstehen.

Umweltschutz

Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen. Unbenutzter Flüssigkleber muss zur Entsorgung an ein Sondermüllzentrum geliefert werden. Leere, trockene Leimbehälter können zum Recycling geführt werden. Getrockneter Kleber ist Abfall für die Mülldeponie.

Anwendungs-

sicherheit

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Atemschutz tragen. Wiederholter Kontakt kann zu Hautschäden wie Austrocknen oder Rissbildung verursachen. Für das Produkt liegt ein separates Sicherheitsdatenblatt vor.

Entzündlichkeit

Leicht entzündlich.

Transport

Kategorie der brennbaren Flüssigkeiten.