

FT-Karte

6009hs Tetrakem Satin FS Antimikrobiell

Produkt	Vollmatte, IMO-brandklassifizierte, antimikrobielle Acrylat-Dispersionsfarbe auf Wasserbasis. Weiße Farbe auf A-Basis und flüssige, milchige, farblose Farbe auf C-Basis nach dem Trocknen.
Eignung	Verschleiß- und waschbeständige Oberflächenfarbe für Innenwände. Geeignet für Beton-, Putz- und Estrichflächen. Verschiedene Holzarten, Spanplatten, Sperrholz, Mineral-, Gipskarton- und Glasfasertapeten sowie bereits gestrichene Innendecken und -wände in Räumen, die einer mäßigen Abnutzung unterliegen oder eine gute Hygiene erfordern, sowie eine vollständig matte Oberfläche.
Zertifikat	ZERTIFIKAT NR. VTT-C-11764-15-16
Normen	ISO 22196:2011
Eigenschaften	• IMO (MED-Schiffsausrüstungsrichtlinie) • Antimikrobiell basiert auf dem in der Farbe enthaltenen Silber, das die Zellteilung der Bakterien hemmt und deren Stoffwechsel unterbricht und das Wachstum von Mikroben verhindert. • Die antimikrobielle Wirkung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Lackfilms bestehen • kann mit bekannten Tönungssystemen abgetönt werden • waschbar. • Vollmatter Oberflächenlack für den Innenraum • Hergestellt in Finnland.

Technische Daten

Trockenmasse	ca. 55 Gew.-%								
Dichte	1,35 g/ml								
Glanzgruppe	RT6, vollmatt.								
MT-Gruppe	MT314								
Haltbarkeit	SFS-EN 13300 Klasse I, ISO11998.								
Abtönen	A- und C-Grundlagen zum Abtönen.								
Lagerung	36 Monate in Originalverpackung, Lagerung an einem trockenen und kühlen Ort, Temperatur +5°C- +25°C.								
Ergiebigkeit	<table> <tr> <td>bereits gestrichene Flächen</td><td>8-12 m²/l</td></tr> <tr> <td>Holz- und Bauplattenflächen</td><td>6-10 m²/l</td></tr> <tr> <td>Beton-, Putz- und Estrichflächen</td><td>5-7 m²/l</td></tr> <tr> <td>Glasfaser, gestrichene Tapetenflächen</td><td>5-7 m²/l</td></tr> </table>	bereits gestrichene Flächen	8-12 m ² /l	Holz- und Bauplattenflächen	6-10 m ² /l	Beton-, Putz- und Estrichflächen	5-7 m ² /l	Glasfaser, gestrichene Tapetenflächen	5-7 m ² /l
bereits gestrichene Flächen	8-12 m ² /l								
Holz- und Bauplattenflächen	6-10 m ² /l								
Beton-, Putz- und Estrichflächen	5-7 m ² /l								
Glasfaser, gestrichene Tapetenflächen	5-7 m ² /l								
Trocknungszeit	Die lackierte Oberfläche ist in 30 Minuten staubtrocken, nach 2 Stunden überstreichbar. Die Trocknungszeiten sind Richtwerte und hängen von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab.								
Werkzeuge	Sprühgerät, Rolle oder Pinsel.								
Verdünner	Wasser.								
Waschwerkzeuge	Wasser.								
Packungsgrößen	A-Böden 0,9L, 2,7L, 9L und 18L. C-Böden 2,7L und 9L.								
Transport	Nicht VAK-klassifiziert.								
EU-VOC-Grenzwert	Kat.A/a 30g/l (2010), gebrauchsfertiges Produkt VOC max. 30g/l								

FT-Karte

6009hs Tetrakem Satin FS Antimikrobiell

Anleitungen

Betriebsbedingungen Die Temperatur muss über +5°C, aber unter +25°C liegen, die Luftfeuchtigkeit muss unter 80 % liegen.

Verarbeitungs-

hinweise Die zu lackierende Oberfläche wird von Schmutz und Staub gereinigt. Bei Bedarf werden die Oberflächen mit einem Malerreiniger gewaschen. Löcher und Risse werden vor dem Lackieren mit einer für den jeweiligen Zweck geeigneten Fertigspachtelmasse oder dem Brandschutzkleber 1027 geglättet. Das Lackieren erfolgt je nach Bedarf 1-2 mal mit Rolle, Pinsel oder Farbspritzgerät. Bei den Malerarbeiten geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung tragen.

Die Angaben auf der FT-Karte basieren auf Laboruntersuchungen und Praxisergebnissen. Alle Testergebnisse sind Richtwerte. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsbedingungen, Arbeitsweisen oder Methoden haben, sind wir nur für die Qualität des Lacks verantwortlich und garantieren, dass dieser hohen Qualitätsstandards entspricht. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung oder des Verwendungszwecks entstehen.

Umweltschutz Nicht verbrauchter Flüssiglack wird einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle zugeführt. Leere, trockene Farbbehälter können dem Recycling oder, falls diese Möglichkeit nicht besteht, einer allgemeinen Mülldeponie zugeführt werden.

Anwendungs-

sicherheit Für das Produkt liegt ein separates Sicherheitsdatenblatt vor.

Entflammbarkeit Nicht brennbar.