

FT-Karte

6025hs, KSM25 FS Spezielles antimikrobielles Mittel

Produkt	Halbmatte, IMO-brandklassifizierte, antimikrobielle Acrylat-Dispersionsfarbe auf Wasserbasis. Weiße Farbe auf A-Basis und flüssige, milchige, farblose Farbe auf C-Basis nach dem Trocknen.
Eignung	Waschbeständiger Deckanstrich für Innenwände, der starker Beanspruchung und Feuchtigkeit standhält. Geeignet für Beton-, Putz- und Estrichflächen. Verschiedene Holzarten, Spanplatten, Sperrholz, Mineralplatten, Gipskartonplatten, bemalte Glasfasertapeten sowie bereits gestrichene Innendecken und -wände in Räumen, die starker Beanspruchung ausgesetzt sind oder eine gute Hygiene erfordern.
Zertifikat	ZERTIFIKAT NR. VTT-C-11764-15-16, ISO 22196:2011
Eigenschaften	• IMO (MED-Schiffsausrüstungsrichtlinie) • antimikrobiell basiert auf dem in der Farbe enthaltenen Silber, der hemmt die Zellteilung der Bakterien und unterbricht deren Stoffwechsel und verhindert das Wachstum von Mikroben • die antimikrobielle Wirkung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Lackfilms bestehen • beständig gegen starke Beanspruchung • kann mit bekannten Abtönsystemen abgetönt werden • wasch- und feuchtigkeitsbeständig • halbmatter Decklack für den Innenbereich • Hergestellt in Finnland

Technische Daten

Trockenmasse	ca. 52 Gew.-%								
Dichte	1,30 g/ml								
Glanzgruppe	RT4, halbmatt.								
MT-Gruppe	MT314								
Haltbarkeit	Sehr gut, SFS-EN 13300 Klasse I, ISO11998.								
Abtönen	A- und C-Grundlagen zum Abtönen.								
Lagerung	36 Monate in Originalverpackung, Lagerung an einem trockenen und kühlen Ort, Temperatur +5°C- +25°C.								
Ergiebigkeit	<table> <tr> <td>bereits gestrichene Flächen</td><td>8-12 m²/l</td></tr> <tr> <td>Holz- und Bauplattenflächen</td><td>6-10 m²/l</td></tr> <tr> <td>Beton-, Putz- und Estrichflächen</td><td>5-7 m²/l</td></tr> <tr> <td>Glasfaser, gestrichene Tapetenflächen</td><td>5-7 m²/l</td></tr> </table>	bereits gestrichene Flächen	8-12 m ² /l	Holz- und Bauplattenflächen	6-10 m ² /l	Beton-, Putz- und Estrichflächen	5-7 m ² /l	Glasfaser, gestrichene Tapetenflächen	5-7 m ² /l
bereits gestrichene Flächen	8-12 m ² /l								
Holz- und Bauplattenflächen	6-10 m ² /l								
Beton-, Putz- und Estrichflächen	5-7 m ² /l								
Glasfaser, gestrichene Tapetenflächen	5-7 m ² /l								
Trocknungszeit	Die lackierte Oberfläche ist in 30 Minuten staubtrocken, nach 2 Stunden überstreichbar. Die Trocknungszeiten sind Richtwerte und hängen von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab.								
Werkzeuge	Sprühgerät, Rolle oder Pinsel.								
Verdünner	Wasser.								
Waschwerkzeuge	Wasser.								
Packungsgrößen	A-Böden 2,7L, 9L und 18L. C-Böden 2,7L und 9L.								
Transport	Nicht VAK-klassifiziert.								
EU-VOC-Grenzwert	Kat.A/a 30g/l (2010), gebrauchsfertiges Produkt VOC max. 30g/l								

FT-Karte

6025hs, KSM25 FS Spezielles antimikrobielles Mittel

Anleitungen

Betriebsbedingungen Die Temperatur muss über +5°C, aber unter +25°C liegen, die Luftfeuchtigkeit muss unter 80 % liegen.

Verarbeitungs-

hinweise Die zu lackierende Oberfläche wird von Schmutz und Staub gereinigt. Bei Bedarf werden die Oberflächen mit einem Malerreiniger gewaschen. Löcher und Risse werden vor dem Lackieren mit einer für den jeweiligen Zweck geeigneten Fertigspachtelmasse oder dem Brandschutzkleber 1027 geglättet. Das Lackieren erfolgt je nach Bedarf 1-2 mal mit Rolle, Pinsel oder Farbspritzgerät. Bei den Malerarbeiten geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung verwenden.

Die Angaben auf der FT-Karte basieren auf Labortests und Praxisergebnissen. Alle Testergebnisse sind Richtwerte. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsbedingungen, Arbeitsweisen oder Methoden haben, sind wir nur für die Qualität des Lacks verantwortlich und garantieren, dass dieser hohen Qualitätsstandards entspricht. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung oder des Verwendungszwecks entstehen.

Umweltschutz

Nicht verbrauchter Flüssiglack wird einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle zugeführt. Leere, trockene Farbdosen können dem Recycling zugeführt oder, falls diese Möglichkeit nicht besteht, einer allgemeinen Mülldeponie zugeführt werden.

Anwendungs-

sicherheit

Für das Produkt liegt ein separates Sicherheitsdatenblatt vor.

Entflammbarkeit

Nicht brennbar.