

FT-Kort

6009hs Tetrakem Satin FS Antimicrobial

Produkt	Helmatt, vattenburen, IMO-brandklassificerad antimikrobiell akrylatdispersionsfärg. A-bas vit färg och C-bas i flytande form, mjölkaktig som våt och färglös efter torkning.
Användningsområde	Slit- och tvättbeständig täckfärg för inomhusväggar. Lämplig för betong-, puts- och spackelytor. Olika trä-, spån-, plywood-, mineral- och gipsskivor, glasfiber- och målningstapeter samt tidigare målade inomhustak och väggar i utrymmen som utsätts för måttligt slitage eller där god hygien krävs, samt där en helmatt yta eftersträvas.
Certifikat	CERTIFICATE NO VTT-C-11764-15-16
Standarder	ISO 22196:2011
Egenskaper	• IMO (MED Marine Equipment Directive) • Antimikrobiell väggfärg • Tål måttligt slitage • Kan brytas i kända kulörsystem • Tvättbeständig • Helmatt täckfärg för inomhusbruk • Tillverkad i Finland

Tekniska data

Torrhalt	ca. 55 %
Densitet	1,35 g/ml
Glansgrupp	RT6, helmatt
MT-grupp	MT314
Slitstyrka	SFS 3455. SFS-EN 13300 Klass I, ISO 11998.
Brytning	Brytbara A- och C-baser.
Lagring	36 månader i originalförpackning, förvaras torrt och svalt vid +5 °C – +25 °C.
Åtgång	Tidigare målade ytor 8–12 m²/l Trä- och byggskivor 6–10 m²/l Betong-, puts- och spackelytor 5–7 m²/l Glasfiber- och målningstapeter 5–7 m²/l
Torktid	Den målade ytan är dammtorr efter 30 min och kan övermålas efter 2 h. Torktiderna är vägledande och beror på temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Verktyg	Spruta, roller eller pensel.
Förtunning	Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Förpackningsstorlekar	A-baser 2,7 l, 9 l och 18 l. C-baser 2,7 l och 9 l
Transport	Ej VAK-klassificerad.
EU:s VOC-gränsvärde	Kategori A/d 30 g/l (2010), den färdigblandade produktens VOC max. 30 g/l

FT-Kort

6009hs Tetrakem Satin FS Antimicrobial

Bruksanvisning

Applicerings-

förhållanden Temperaturen ska vara över +5 °C men under +25 °C, luftfuktigheten under 80 %.

Behandlings-

anvisningar Ytan som ska målas rengörs från smuts och damm. Vid behov tvättas ytan med produkten Maalarin Tehopesu. Hål och sprickor spacklas med lämpligt färdigspackel eller med 1027 brandsäker fog- och limmassa före målning.

Målning utförs 1–2 gånger vid behov med roller, pensel eller spruta. Använd lämplig skyddsutrustning och skyddskläder under målningsarbetet.

Ansvars-

friskrivning Informationen i FT-kortet baseras på laborietester och praktiska resultat. Alla testresultat är vägledande. Eftersom vi inte kan påverka användningsförhållanden, arbetssätt eller metoder ansvarar vi endast för färgens kvalitet och garanterar att den uppfyller höga kvalitetskrav. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning i strid med bruksanvisning eller avsett ändamål.

Miljöskydd

Överbliven flytande färg ska lämnas till samlingsplats för farligt avfall. Tomma, torra färgförpackningar kan lämnas till återvinning eller, om detta inte är möjligt, till allmän deponi.

Brandfarlighet Obrännbart.

Säkerhet

Produktens sammansättning kräver inga varningsmärkningar. Ett separat säkerhetsdatablad finns tillgängligt för produkten.