

FT-Kort

6011 Tetrakem FS Ceiling Plus

Produkt	Matt, vattenburen akrylatdispersionsfärg med IMO-brandklassificering. Mycket god täckförmåga.
Användningsområde	Som grund- och täckfärg för brandklassade tak samt som grundfärg på inomhusväggytor. Lämplig för användning på betong-, puts- och spackelytor samt på olika typer av trä, spånskivor, plywood och mineraliska skivor, gipsskivor, glasfiberväv för målning samt tidigare målade tak och inomhusväggar.
Certifikat	Certifikat nr VTT-C-11764-15-16
Egenskaper	• IMO (MED Marine Equipment Directive) • Mycket god täckförmåga, oftast räcker en strykning • Lösningsmedelsfri färg • Gulnar inte med åldern • Lämplig för tak- och väggytor • AP-bas kan brytas • Tillverkad i Finland

Tekniska data

Torrhalt	ca. 58 %
Densitet	1,4 g/ml
Glansgrupp	RT6, helmatt
MT-grupp	2012 MT211, 311 och 2001 MT 30.
Nötningsbeständighet	Måttlig, tål över 2 000 skurningar. SFS 3455.
Brytning	Med vanliga kulörkartor för inomhusfärger. AP-basfärgen kan brytas i ljusa kulörer.
Lagring	36 månader i originalförpackning, förvaras torrt och svalt vid temperaturer mellan +5 och +25 °C.
Åtgång	Tidigare målade ytor 8–12 m²/l Trä- och byggskivor 6–10 m²/l Betong-, puts- och spackelytor 5–7 m²/l Glasfiberväv, tapeter för målning 5–7 m²/l
Torktid	Den målade ytan är beröringstorr efter 30 min och kan övermålas efter 1–2 h. Torktiderna är vägledande och beror på temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Verktyg	Spruta, roller eller pensel.
Förtunning	Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Förpackningsstorlekar	AP-bas 2,7 l, 9 l och 18 l plåthink.
Transport	Ingen VAK-klassificering.
EU:s VOC-gränsvärde	Kategori A/d 30 g/l (2010), den färdigblandade produktens VOC max. 30 g/l.

FT-Kort

6011 Tetrakem FS Ceiling Plus

Bruksanvisning

Applicerings-

förhållanden Temperaturen ska vara över +5 °C men under +25 °C, luftfuktigheten under 80 %.

Målnings-

anvisningar

Avlägsna smuts och damm från ytan som ska målas. Vid behov rengörs ytan med produkten Maalarin Tehopesu. Hål och sprickor spacklas med lämpligt färdigblandat spackel eller med 1027 Tetrakem Fire Secure fog- och limmassa före målning.

Färgen appliceras 1–2 gånger vid behov med roller, pensel eller spruta. Använd lämplig skyddsutrustning och skyddskläder under målningsarbetet.

Ansvars-

friskrivning

Informationen i FT-kortet baseras på laborietester och praktiska resultat. Alla testresultat är vägledande. Eftersom vi inte kan påverka appliceringsförhållanden eller arbetsmetoder ansvarar vi endast för färgens kvalitet, vilken vi garanterar uppfyller höga kvalitetskrav och certifikatets krav. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning av produkten i strid med bruksanvisningen eller om produkten används för ett olämpligt ändamål.

Miljöskydd

Överbliven flytande färg ska lämnas till en mottagningsplats för farligt avfall. Tomma och torra färgförpackningar kan lämnas till återvinning eller, om detta inte är möjligt, till deponi.

Brandfarlighet

Obrännbart.