FT



FINTEX SATIN
SISUSTUSMAALI, 5009

FINTEX®

FINTEX SATIN SISUSTUSMAALI

Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali, sisäkattoihin ja -seiniin.

Käyttöohjeet:
Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Fintex Maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaan käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Aiemmin maalaamattomat pinnat pohjamaalataan joko Fintex 2:lla tai Fintex Satiinilla. Käyttölämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 80 %. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:
- Betoni-, rappaus- ja tasoitepinnat
- Aiemmin maalatut sisäkatot ja seinät
- Puu- ja rakennuslevyt
- Lasikuitu- ja maalaustapetit
- Ilmastointiputket





Ominaisuudet:
- Soveltuu käytettäväksi uusille sekä ennestään maalatuille katto- ja seinäpinnoille, joilta vaaditaan kulutuksen- ja pesunkestävyyttä ja täyshimmeää pintaa.
- Hyvä valonkesto, ei kellastu vanhetessaan
- Hyvä peittokyky
- Pesunkestävä
- A- ja C-pohja
- Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l A-pohja 0,9l, 2,7l, 9l C-pohja
Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu
Sävytys: Sisämaalivärikarttojen mukaan
Käyttöturvallisuus:
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:
Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle

Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 55 p-%
Tiheys	n. 1,35 kg/l
Kiiltoryhmä	täyshimmeä 6 (RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	MT 314
Kulutuksen kesto	erittäin hyvä, SFS-EN 13300 –luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 1 (ISO 11998)
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei palava
EU VOC raja-arvo:	arvo cat. A/a 30g/l (2010) Käyttövalmiin tuotteen VOC max. 30g/l

Riittoisuus:
Aiemmin maalatut pinnat 10 – 12 m²/l
Puu- ja rakennuslevyt 8 – 10 m²/l
Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat 5 – 7 m²/l
Lasikuitutapettipinnat 8 – 10 m²/l

Kuivumisaika:
Maalattu pinta on pölykuiva 30 min,
päälle maalattavissa optimiolosuhteissa 2 h kuluttua.
Kuivumisajat ovat riippuvaisia lämpötilasta,
ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.

FINTEX • TETRAKEM
Mäkirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210
www.fintex.fi
E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX • TETRAKEM oy